

FICHA TÉCNICA

KARMOTEX EXTERIOR – INTERIOR PROFESIONAL K-200

= Pintura Plástica Mate =

GENERALIDADES

Pintura plástica mate a base de copolímeros estireno-acrílicos en dispersión acuosa y diferentes tipos de extendedores debidamente seleccionados y de extraordinaria calidad.

Presenta una excelente blancura y gran cubrición, así como un elevado rendimiento, por lo que le confiere un uso profesional de extraordinarios resultados.

Especialmente indicada para la decoración y protección de toda clase de materiales empleados en la construcción, ya sea en obra nueva o vieja; (yeso, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo,etc.) usándose tanto en interiores como en exteriores.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Elevado poder cubriente y alto rendimiento.
- Buena lavabilidad y resistencia al roce.
- Permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Olor suave y agradable.
- Excelente blancura y resistencia a la luz.
- No amarillea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Aspecto: Mate sedoso.

Acabado: Liso

Ligante: Copolímero Estireno Acrílico.

Diluyente: Agua.

Rendimiento: 9 – 12 m²/Lt. por mano, dependiendo de la absorción del soporte.

Dilución: 1^a mano 10-15%, 2^a mano 5%.

Secado al tacto: 1hora a 20°C.

Repintado: 3-4 horas a 20°C.

Opacidad: 98%.

Viscosidad: 115 - 118 U.K. STORMER a 25+/-1 °C.

Densidad: 1,568 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

M. N.V. (materia fija): 61 %.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.

COD. 9103

Sobre superficies nuevas: de cemento, yeso, fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con agua 10-15%. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar diluyendo con agua hasta un 5%.

Sobre superficies viejas: o poco consolidadas, templos, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disagregables, mediante lijado ó cepillado. Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de nuestro fijador de fondos (**BARNIZ LÁTEX KAR-20 ó SELLADOR KARKRIL ULTRAFINE**) y a continuación proceder como en superficies nuevas.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 45°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

RECOMENDACIONES

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente de limpieza.

Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó tintes universales.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

PRESENTACIÓN

Envases de 15 Lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)

Envases de 4 Lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. [Karmotex](#) se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.