



## FICHA TÉCNICA

# KARMOTEX PÉTREA LISA K-300

= Pintura Plástica Revestimiento =

### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate revestimiento para fachadas, a base de copolímeros estireno-acrílicos en dispersión acuosa y diferentes tipos de aditivos y extendedores de la máxima calidad y especialmente seleccionados.

Está especialmente indicada para la decoración y protección en general de superficies de exteriores, e igualmente adecuada para uso en interiores por su acabado sedoso y muy decorativo. Siendo caracterizado, al mismo tiempo, como Revestimiento Pétreo de acabado liso, y por su especial composición, se aplica como una pintura para el renovado, conservación y restauración de fachadas. Obteniéndose unos excelentes resultados en toda clase de materiales empleados en la construcción ya sea en obra nueva o vieja (yeso, escayola, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.).

Presenta un extraordinario poder de cubrición y una excelente blancura, así como un elevado rendimiento. Por lo que le confiere un adecuado uso tanto doméstico como profesional, satisfaciendo las necesidades más exigentes.

### PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Extraordinario poder cubriente y alto rendimiento.
- Elevada lavabilidad y resistencia al roce.
- Permeabilidad al aire y transpirable al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Muy resistente a la intemperie y los rayos ultravioletas.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Olor suave y agradable.
- Excelente blancura y resistencia a la luz, no amarillea.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad de los soportes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco intenso.

**Aspecto:** Mate.

**Acabado:** Liso

**Ligante:** Copolímero Estireno Acrílico.

**Diluyente:** Agua.

**Rendimiento:** 6 – 9 m<sup>2</sup>/Lt. por mano, dependiendo de la absorción del soporte.

**Dilución:** 1ª mano 10-15%; 2ª mano, máximo 5 - 10%.

**Secado al tacto:** 45 minutos a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

**Repintado:** 6 - 8 horas a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

**Opacidad:** 99 %.

**Viscosidad:** 132 - 134 U.K. STORMER a 25+/-1 °C.

**Densidad:** 1,597 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

**M. N.V. (materia fija):** 65,7 %.

## **INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN**

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar. Dicha superficie debe estar bien saneada, seca, limpia y sin grasa. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.

**Sobre superficies nuevas:** de cemento, yeso, fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con agua un 10-15%. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar diluyendo con agua un máximo del 5 - 10%.

**Sobre superficies viejas:** pulverulentas o poco consolidadas, temple, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar salitres, las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disgregables, mediante lijado ó cepillado. Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de nuestro fijador de fondos (**BARNIZ LÁTEX KAR-20 ó SELLADOR KARKRIL ULTRAFINE**) y a continuación proceder como en superficies nuevas.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 45°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

## **RECOMENDACIONES**

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente de limpieza.

Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó tintes universales.

## **PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA**

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

## **PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

Envases de 15 Lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades).

Envases de 4 Lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades).

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.