



FICHA TÉCNICA

LUNARES REVESTIMIENTO DE FACHADAS

= Pintura plástica de Revestimiento=

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate e impermeabilizante para fachadas, a base de copolímeros estireno-acrílicos en dispersión acuosa y diferentes tipos de aditivos y extendedores de la máxima calidad y debidamente seleccionados.

Está especialmente indicada para la decoración y protección en general de superficies de exteriores, siendo igualmente adecuado su uso en interiores. Caracterizado como revestimiento por su especial composición, se aplica como una pintura para el renovado de fachadas, obteniéndose unos excelentes resultados en toda clase de materiales empleados en la construcción ya sea en obra nueva o vieja (yeso, escayola, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.).

Presenta una excelente blancura y gran cubrición, así como un elevado rendimiento. Por lo que le confiere un adecuado uso tanto doméstico como profesional.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Elevado poder cubriente y alto rendimiento.
- Buena lavabilidad y resistencia al roce.
- Permeabilidad al aire y transpirable al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Gran resistencia a la intemperie y los rayos ultravioletas.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Olor suave y agradable.
- Excelente blancura y resistencia a la luz, no amarillea.
- Muy resistente a la alcalinidad de los soportes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Acabado: Liso

Ligante: Copolímero Estireno Acrílico.

Diluyente: Agua.

Rendimiento: 7 – 10 m²/Lt. por mano, dependiendo de la absorción del soporte.

Dilución: 1ª mano 10-15%; 2ª mano, máximo 5%.

Secado al tacto: 1hora a 20°C.

Repintado: 4 -5 horas a 20°C.

Opacidad: 98 %.

Viscosidad: 133 - 135 U.K. STORMER a 25+/-1 °C.

Densidad: 1,531 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

M. N.V. (materia fija): 61,9 %.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.

Sobre superficies nuevas: de cemento, yeso, fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con agua un 10-15%. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar diluyendo con agua hasta un 5%.

Sobre superficies viejas: o poco consolidadas, temple, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar salitres, las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disgregables, mediante lijado ó cepillado. Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de nuestro fijador de fondos (**BARNIZ LÁTEX KAR-20 ó SELLADOR KARKRIL ULTRAFINE**) y a continuación **proceder** como en superficies nuevas.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 45°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

RECOMENDACIONES

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente de limpieza.

Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó tintes universales.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

Envases de 15 Lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades).

Envases de 4 Lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades).

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.