



## FICHA TÉCNICA

### LUNARES INTERIOR

= Pintura Plástica Mate =

#### DESCRPCIÓN

Pintura plástica mate a base de copolímeros estireno-acrílicos en dispersión acuosa y diferentes tipos de extendedores cuidadosamente seleccionados y de máxima calidad.

Presenta una excelente blancura y gran cubrición, así como un elevado rendimiento, por lo que le confiere un uso profesional de extraordinarios resultados.

Especialmente indicada para la decoración en general de toda clase de materiales empleados en la construcción (yeso, escayola, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.). Siendo destinada para uso en superficies de interiores ya sea en obra nueva o vieja.

#### PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Excelente cubrición y rendimiento.
- Excelente blancura y resistencia a la luz.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Olor suave y agradable.
- No amarillea.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco

**Aspecto:** Mate sedoso.

**Acabado:** Liso

**Ligante:** Copolímero Estireno Acrílico.

**Diluyente:** Agua.

**Rendimiento:** 8 – 11 m<sup>2</sup>/Lt. por mano, dependiendo de la absorción del soporte.

**Dilución:** 1ª mano 10-15%; 2ª mano 5%.

**Secado al tacto:** 35-45 minutos a 20°C. o en función de la temperatura ambiente.

**Repintado** 3-4 horas a 20°C. o en función de la temperatura ambiente.

**Opacidad:** 99 %.

**Viscosidad:** 130 - 127 U.K. STORMER a 25+/-1°C.

**Densidad:** 1,638 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

**M. N.V. (materia fija):** 66 %.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.

**Sobre superficies nuevas:** de cemento, yeso, fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con un 10-15% de agua. Para manos sucesivas dejar transcurrir 3-4 horas y aplicar diluyendo hasta un 5%, con agua.

**Sobre superficies viejas:** o poco consolidadas, temple, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disgregables, mediante lijado ó cepillado. Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de nuestro fijador de fondos (**BARNIZ LÁTEX KAR-20 ó SELLADOR KARKRIL ULTRAFINE**) y a continuación proceder como en superficies nuevas.

No aplicar en sustratos húmedos y nunca con temperaturas inferiores a 5°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

## RECOMENDACIONES

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

Esta pintura no debe mezclarse con ninguna de nuestras pinturas plásticas, ni con las de ningún otro fabricante.

Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente de limpieza.

Por la consistencia y la textura de la película seca, no es recomendable lavar la superficie pintada hasta transcurridos 28 días de su aplicación.

Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó tintes universales.

## PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

## PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 15 Lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)

Envases de 4 Lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.