

KAR - 20FICHA TÉCNICA**BARNIZ LÁTEX KAR - 20**

Sellador acrílico penetrante FIJADOR DE FONDOS

DESCRIPCIÓN

Barniz fijador a modo de imprimación acrílica, formulado en base a una emulsión altamente concentrada de copolímeros acrílicos y coalescentes en dispersión acuosa.

Indicado para uso en exteriores e interiores como fijador para endurecer y sanear fondos en mal estado y superficies a la cal, al temple, pinturas viejas, cemento, yeso, escayola, etc. Para dar consistencia a los soportes porosos, que presenten problemas de adherencia y que vayan a ser pintados; proporcionando con su aplicación, una película de anclaje entre la superficie tratada y la pintura de acabado.

Igualmente es apto, para la protección e impermeabilización en aquellas superficies de cara vista, (ladrillo, piedra natural o artificial, etc.); como acabado final, decorativo, duradero y resistente al agua sobre pinturas no lavables; así como para reforzar temples o cualquier pintura plástica mate al agua.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Excelente lavabilidad y gran resistencia al roce.
- Buen rendimiento y retención de brillo.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Fuerte resistencia a la abrasión y a los ambientes agresivos.
- Gran adherencia a los soportes.
- Alta resistencia a la intemperie y a los álcalis.
- Impermeabilidad total al agua de lluvia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Transparente.

Acabado: Liso Satinado

Ligante: Acrílica Pura.

Diluyente: Agua.

Rendimiento: 9 – 14 m²/Lt. por mano, condicionado por la absorción de la superficie.

Dilución: 3 - 4 partes de agua por una de producto ó según acabado y tratamiento final.

Secado al tacto: 1 hora a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

Repintado: 3 - 4 horas a 20°C.

Opacidad: 0 %.

Viscosidad: 75 - 78 U.K. STORMER a 25+/-1°C.

Densidad: 1.025 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

M. N.V. (materia fija): 29 %.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

COD. 4901

Proceder limpiando la superficie a tratar, de suciedad, polvo, grasas y materias disgregables. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc. A continuación, aplicar directamente una primera mano en su correcta dilución, condicionando ésta al acabado final. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar seguidamente diluyendo, según se especifica, con el porcentaje de agua indicado; por lo que es aconsejable

que la dilución se efectúe en función del tratamiento final del producto, de la absorción, porosidad y el tipo de superficie.

- Impermeabilizante y protector: 1ª mano 30-40%; manos sucesivas 10-15%.
- Fijador y sellador de fondos: 30-40%, según porosidad del soporte.
- Capa de terminación: 15-25%, según condiciones de aplicación y brillo deseado.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 45°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

RECOMENDACIONES

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Hasta seis meses en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

Para la limpieza de útiles se emplea agua.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

PRESENTACIÓN

Envases de 15 lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)

Envases de 4 lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)

Envases de 750 ml. (cajas de 6 unidades)

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.