

FICHA TÉCNICA**KARMOTEX EXT-INT EXTRA**

= Pintura Plástica Extra Blanco =

**DESCRIPCION:**

Pintura plástica mate a base de co-polímeros estireno-acrílicos en dispersión acuosa y diferentes tipos de aditivos y extendedores debidamente seleccionados y de máxima calidad.

Presenta una excelente blancura y gran cobertura, así como un elevado rendimiento. Por lo que le confiere un adecuado uso tanto doméstico como profesional. Está especialmente indicada para la decoración y protección en general de superficies de exteriores e interiores. Obteniéndose unos excelentes resultados en toda clase de materiales empleados en la construcción, ya sea en obra nueva o vieja; (yeso, escayola, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.).

**PROPIEDADES PRINCIPALES:**

- Elevado poder cubriente y alto rendimiento.
- Buena lavabilidad y resistencia al roce.
- Permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Olor suave y agradable.
- Excelente blancura y resistencia a la luz.
- No amarillea.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Color:** Blanco intenso.

**Acabado:** Liso Mate Sedoso

**Ligante:** Copolímero Estireno Acrílico.

**Diluyente:** Agua.

**Rendimiento:** 9-12 m<sup>2</sup>/Lt. por mano, dependiendo del soporte ó superficie.

**Dilución:** 1ª mano 10-15%; 2ª mano máximo 5 %.

**Secado al tacto:** 45 minutos a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

**Repintado:** 5-6 horas a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

**Opacidad:** 98 %.

**Viscosidad:** 114-116 U.K. STORMER a 25+/-1°C.

**Densidad:** 1.521 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

**M. N.V. (materia fija):** 61%.

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:**

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitara problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.

## COD. 9102

**Sobre superficies nuevas:** de cemento, yeso, fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con agua 10-15%. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar posteriormente diluyendo con un máximo del 5 % de agua, o bien sin diluir, a viscosidad de suministro. Es recomendable aplicar al menos dos manos de terminación, respetando el intervalo de repintado, para así conseguir una buena impermeabilización del paramento.

**Sobre superficies viejas:** pulverulentas o poco consolidadas, temple, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disgregables, mediante lijado ó cepillado. Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de nuestro fijador de fondos (**BARNIZ LÁTEX KAR-20** o **SELLADOR KARKRIL ULTRAFINE**) y a continuación proceder como en superficies nuevas.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 45°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

**RECOMENDACIONES:** Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.  
Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.  
Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente universal.  
Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó universales.

### PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Puede provocar una reacción alérgica.  
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103: Leer la etiqueta antes del uso.  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.  
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica,  
Telef.: +314 915620420.

**PRESENTACIÓN:** Envases de 15 lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)  
Envases de 8 lts (sin embalar o en palets de 60 unidades)  
Envases de 4 lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)  
Envases de 750 ml. (cajas de 6 unidades)

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.