



FICHA TÉCNICA

KARMOTEX PINTURA DE PISCINAS

Pintura de Piscinas Al Agua

DESCRIPCIÓN

Pintura de Piscinas de máxima calidad formulada a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez.

Especialmente indicada para la protección y decoración de superficies, muros y pavimentos de piscinas ó depósitos de cemento ú hormigón para agua no potable.

Presenta una extraordinaria adherencia a los soportes y una elevada cubrición, así como una excelente resistencia a los álcalis, ácidos, aceites minerales y agua dulce ó salada. Posee una importante y eficaz acción bactericida, evitando la formación de microorganismos, hongos, algas y mohos. Permitiendo así, mantener durante más tiempo la superficie pintada, libre de contaminantes.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Gran resistencia al cloro, anti-algas, etc.
- Buena resistencia química.
- Muy buena solidez de color.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Gran dureza y flexibilidad
- Elevado poder cubriente y muy buena nivelación.
- Máxima impermeabilidad.
- Olor suave y agradable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Azul y Blanco

Aspecto: Mate

Acabado: Liso

Ligante: Copolímero Estireno Acrílico.

Disolventes: Hidrocarburos aromáticos.

Diluyente: Agua

Rendimiento: 8-10 m²/l. y mano según estado de la superficie.

Tiempo de secado a 23°C.: Al tacto: 1-2 horas; Total: 6 horas.

Repintado: 6 horas.

Opacidad: 93%.

Densidad: 1,291 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

Viscosidad: 110 - 112 U.K. STORMER a 25+/-1°C.

M. N.V. (materia fija en peso): 46±2%.

Adherencia: 100%.

Espesor de capa recomendado: 40-50 micras.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies para pintar debes estar limpias, secas y consistentes, es decir, que el cemento debe hallarse fraguado. Para llenar la piscina después del pintado esperar 7 u 8 días. Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de cloro caucho o a base de disolventes enérgicos. Las superficies metálicas sumergidas o no, deben prepararse previamente. El resultado del pintado de una piscina depende de la construcción y situación de esta. El crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma.

Sobre superficies nuevas: En piscinas de nueva construcción no pintar antes de 2 meses como mínimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico (sulfuman) y de 3 a 4 partes de agua. Lavar con abundante agua dulce a presión. Dejar secar a fondo como mínimo 48 horas y aplicar una o dos capas sin diluir de Karmotex Pintura Piscina al Agua.

Sobre superficies antiguas no pintadas: lavar con una mezcla de 1 kg de fosfato trisódico con 10 litros de agua o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, eliminado mohos y grasas frotando con un cepillo de esparto; enjuagar con abundante agua dulce a presión y proceder como en piscinas nuevas.

Mantenimiento:

Para superficies ya pintadas en buen estado eliminar los restos de suciedad con fosfato trisódico, según el procedimiento indicado en el apartado Piscinas antiguas no pintadas y aplicar 1 ó 2 capas de Karmotex Pintura Piscina al Agua sin diluir.

Para superficies ya pintadas en mal estado eliminar la pintura en mal estado. Si la superficie deteriorada es grande eliminar la pintura mediante chorro de arena, eliminar los restos de suciedad con fosfato trisódico, según el procedimiento indicado en Piscinas antiguas no pintadas y proceder como en piscinas nuevas.

RECOMENDACIONES

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Buena estabilidad de almacenaje hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

No aplicar en días húmedos, con niebla cerrada o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5° C, ni superiores a 45° C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

Para la limpieza de útiles emplear agua.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PURDENCIA

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Producto no inflamable.

PRESENTACIÓN

Envases de 15 lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)

Envases de 4 lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.