



COD. 9109

FICHA TÉCNICA

KARMOTEX SATINADO

= Pintura Plástica Satinada Exterior e Interior =

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica de acabado satinado de muy alta calidad, formulada en base a una elevada concentración de emulsión de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, pigmentos y diferentes tipos de extendedores especiales y rigurosamente seleccionados.

Presenta una extraordinaria blancura y muy buena cubrición, así como una excelente resistencia a las más adversas condiciones climáticas.

Adecuada para uso doméstico y profesional en la decoración y protección de todo tipo de superficies realizadas con los clásicos materiales empleados en la construcción, ya sea en obra nueva o vieja (yeso, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo etc.). Por la naturaleza de su formulación, está especialmente indicada para su uso en exteriores e interiores donde se desee un acabado satinado de calidad.

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Extraordinaria retención del brillo.
- Excelente lavabilidad y gran resistencia al roce.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Elevada resistencia a la alcalinidad del sustrato (insaponificable).
- Blanco intenso e inalterable, no amarillea.
- Elevado poder cubriente y alto rendimiento.
- Fuerte resistencia a la abrasión y a los ambientes agresivos.
- Gran adherencia a los soportes y materiales de construcción.
- Alta resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento, brillo inalterable.
- Olor suave y agradable.
- Impermeabilidad total al agua de lluvia de la película seca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco intenso.

Aspecto ó brillo: Satinado.

Acabado: Liso

Ligante: Copolímero Vinílico.

Diluyente: Agua.

Rendimiento: 7 – 11 m²/Lt. por mano, dependiendo del soporte ó superficie.

Dilución: 1ª mano 10-15%; 2ª mano máximo 5 %.

Secado al tacto: 1 hora a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

Repintado: 3 - 5 horas a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

Opacidad: 98,5%.

Viscosidad: 110 - 112 U.K. STORMER a 25+/-1°C.

Densidad: 1,291 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

M. N.V. (materia fija): 48,57%.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.

Sobre superficies nuevas: de cemento, yeso, fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con agua 10-15%. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar posteriormente diluyendo con un máximo del 5 % de agua, o bien sin diluir, a viscosidad de suministro. Es recomendable aplicar al menos dos manos de terminación, respetando el intervalo de repintado, para así conseguir una buena impermeabilización del paramento.

Sobre superficies viejas: pulverulentas o poco consolidadas, temple, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disgregables, mediante lijado ó cepillado. Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de nuestro fijador de fondos (**BARNIZ LÁTEX KAR-20** diluido 4 a 1) ó (**SELLADOR KARKRIL ULTRAFINE**) y a continuación proceder como en superficies nuevas.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 45°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

RECOMENDACIONES:

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente universal.

Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó universales.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PURDENCIA:

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

PRESENTACIÓN:

Envases de 15 lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)

Envases de 4 lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)

Envases de 750 ml. (cajas de 6 unidades)

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.