



FICHA TÉCNICA

XPERTONE FACHADA ESPECIAL

Pintura Plástica Mate Exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate e impermeabilizante para fachadas de excelentes propiedades, formulada en base a copolímeros estireno acrílicos en dispersión acuosa, pigmentos y diferentes tipos de extendedores especialmente seleccionados y de la máxima calidad.

Presenta una extraordinaria blancura y alta cubrición, así como una excelente protección anti-carbonatación de los soportes y resistencia a las más adversas condiciones climáticas. Se caracteriza por su elevado rendimiento, obteniéndose unos resultados de la máxima calidad, por lo que le confiere un adecuado uso tanto doméstico como profesional para la decoración y protección de fachadas realizadas con los materiales habituales empleados en la construcción, ya sea en obra nueva o vieja (yeso, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo etc.) y estando especialmente indicada para su uso tanto en exteriores como en interiores satisfaciendo las necesidades más exigentes.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Elevado poder cubriente y alto rendimiento.
- Excelente lavabilidad y gran resistencia al frote.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Blanco nieve inalterable, no amarillea.
- Fuerte resistencia a la abrasión y a los ambientes agresivos.
- Gran adherencia a los soportes.
- Alta resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Elevado poder anticarbonatación del soporte.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Olor suave y agradable.
- Impermeabilidad al agua de lluvia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco nieve inalterable y paleta de colores según carta.

Aspecto: Mate sedoso.

Acabado: Liso

Ligante: Copolímero Estireno Acrílico.

Diluyente: Agua.

Rendimiento: 7 – 12 m²/Lt. por mano, dependiendo del soporte ó superficie.

Dilución: 1^a mano 10-15%; 2^a mano máximo 5%.

Secado al tacto: 1 hora a 20°C.

Repintado: 6-8 horas a 20°C.

Opacidad: 98%.

Viscosidad: 112-115 U.K. STORMER a 25°C.

Densidad: 1,541 grs./c.c. a 25+/- 1 °C.

M. N.V. (materia fija): 60 %.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, esflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.

Sobre superficies nuevas: de cemento, yeso, fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con agua 10-15%. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar posteriormente diluyendo con un máximo del 5 % de agua, o bien sin diluir, a viscosidad de suministro. Es recomendable aplicar al menos dos manos de terminación, respetando el intervalo de repintado, para así conseguir una buena impermeabilización del paramento.

Sobre superficies viejas: pulverulentas o poco consolidadas, templos, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disgregables, mediante lijado ó cepillado. Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de nuestro fijador de fondos (**BARNIZ LÁTEX KAR-20 ó SELLADOR KARKRIL ULTRAFINE**) y a continuación proceder como en superficies nuevas.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 45°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

RECOMENDACIONES

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente universal.

Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó universales.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PURDENCIA:

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

Envases de 15 lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)

Envases de 4 lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)

Envases de 750 ml. (cajas de 6 unidades).

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.