COD. 9107

FICHA TÉCNICA

KARMOTEX REVESTIMIENTO LISO FACHADAS

Pintura plástica de revestimiento

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate e impermeabilizante para fachadas, a base de copolímeros estireno-acrílicos en dispersión acuosa y diferentes tipos de aditivos y extendedores de la máxima calidad y debidamente seleccionados.
Producto especialmente indicado para la decoración y protección en general de superficies de exteriores, siendo igualmente adecuado su uso en interiores. Caracterizado como revestimiento por su especial composición, se aplica como una pintura para el renovado de fachadas, obteniéndose unos excelentes resultados en toda clase de materiales empleados en la construcción, ya sea obra nueva o vieja (yeso, escayola, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo.).
Presenta una excelente blancura y gran cubrición, así como un elevado rendimiento. Por lo que le confiere un adecuado uso tanto doméstico como profesional, satisfaciendo las necesidades más exigentes.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Elevado poder cubriente y alto rendimiento.
- Excelente lavabilidad y gran resistencia al roce.
- Permeabilidad al aire y transpirable al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Muy resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Olor suave y agradable.
- Excelente blancura y resistencia a la luz, no amarillea.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad de los soportes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco intenso y paleta de colores según carta.
Aspecto ó brillo: Mate sedoso.
Acabado: Liso
Ligante: Copolímero Estireno Acrílico.
Diluyente: Agua.
Rendimiento: 7 – 10 m2/Lt. por mano, dependiendo la absorción del soporte.
Dilución: 1ª mano 10-15%; 2ª mano máximo 5 %.
Secado al tacto: 1 hora a 20ºC. ó en función de la temperatura ambiente.
Repintado: 4-5 horas a 20ºC. ó en función de la temperatura ambiente.
Opacidad: 98 %.
Viscosidad: 133-135 U.K. STORMER a 25+/1ºC.
Densidad: 1.531 grs./c.c. a 25+/-1 ºC.
M. N.V. (materia fija): 61,9%.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.

Sobre superficies nuevas: de cemento, yeso, fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con agua 10-15%. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar posteriormente diluyendo con un máximo del 5 % de agua, o bien sin diluir, a viscosidad de suministro. Es recomendable aplicar al menos dos manos de terminación, respetando el intervalo de repintado, para así conseguir una buena impermeabilización del paramento.

Sobre superficies viejas: o poco consolidadas, temples, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disgregables, mediante lijado ó cepillado. Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de nuestro fijador de fondos (**BARNIZ LÁTEX KAR-20** o **SELLADOR KARKRIL ULTRAFINE)** y a continuación proceder como en superficies nuevas.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5ºC, ni superiores a 45ºC.
La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

RECOMENDACIONES

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.
Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.
Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente universal.
Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó universales.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Puede provocar una reacción alérgica.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P103: Leer la etiqueta antes del uso.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica,
Telef.: +314 915620420.

PRESENTACIÓN

Envases de 15 lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)
Envases de 4 lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)
Envases de 750 ml. (cajas de 6 unidades)

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. Karmotex se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.
Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.